# PAVASTEP *Panneau d'isolation aux bruits d'impact en fibres de bois*



- Format maniable et pose rationalisée.
- Contrôle des valeurs d'isolation aux bruits d'impact sous parquet préfabriqué et sol laminé.

## Conditionnement

| Épaiss. [mm] | Poids [kg/m²] | Dimensions [cm] | Nombre de panneaux | Par palette [m²] | Par palette [kg] | Chants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,60 | 100 x 50 | 200 | 100,00 | 185 | Droits |

## Domaine d'application



## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Densité ρ [kg/m³] | 800 |
| Conductivité thermique (EN 13171) $\lambda_D$ [W/(mK)] | 0,17 |
| Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
| Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ | 60 |
| Valeurs d'isolation aux bruits d'impact | |
| PAVASTEP 2 mm avec laminé 8 mm [$\Delta L_{w,P}$] | 18 |
| PAVASTEP 2 mm avec parquet en bois massif 15 mm [$\Delta L_{w,P}$] | 15 |
| Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170604 |
| Code d'identification | – |
| Panneau en fibres (EN 622–2) | type MBH |
| *Suisse* | |
| Conductivité thermique selon SIA $\lambda_D$ [W/(mK)] | – |
| Indice d'incendie selon VKF | 4.3 |
| *Allemagne* | |
| Conductivité thermique λ [W/(mK)] | – |
| Classe de matériau (DIN 4102-1) | – |
| Agrément technique général (DIBt) | – |
| Domaines d'application (abrév. selon norme allemande DIN 4108-10) | – |
| *France* | |
| Conductivité thermique selon ACERMI $\lambda_D$ [W/(mK)] | – |
| Résistance thermique, voir | www.pavatex.fr |
| N° ACERMI | – |
| *Autriche* | |
| Type de produit (ÖNORM B 6000) | – |

## Description du produit

En tant que sous-couche d'isolation aux bruits d'impact, le PAVASTEP peut être posé flottant ou collé sur le béton ou la chape ainsi que sur un plancher en bois. Les panneaux de sous-couche PAVASTEP sont fins et résistants à la compression.

## Composition

Voir Fiche de Données de Sécurité sur le site www.pavatex.com

## Stockage

A stocker au sec et à l'abri des dommages. Mise en œuvre uniquement à l'état sec.

## *Les valeurs PAVATEX sont testées*

Les plages de charge utile ont été testées pour les constructions de planchers.
Les différentes structures ainsi que les données relatives aux charges ponctuelles et réparties sont reprises dans la documentation technique spécifique aux différents pays.



*Edition 01/2014*
*Sous réserve de modifications techniques*