PAVAPLANUM *Granulés d'égalisation pour plancher*



- Granulés naturels d'égalisation en terre cuite.
- Très grande résistance à la compression quel que soit le type de construction sèche ou humide
- Pas de tassement notable jusqu'à une hauteur de 80 mm.

Conditionnement

Contenu [l]	Poids [kg]	Dimensions [cm]	Surface utile [cm]	Sac / palette	m³ par palette	Par palette [kg]	Chants
40	25	–	–	18 sacs	0,72	470	–

Domaine d'application



Caractéristiques techniques

Type de produit	granulés d'égalisation en argile expansée
Granulométrie [mm]	1–4
Densité en vrac [kg/m³]	750 ± 50
Poids surfacique pour 1 cm d'épaisseur, posé [kg/m²]	7,5
Consommation de matériau pour 1 cm d'épaisseur [litres/m²]	10
Épaisseur minimale [mm]	10
Recouvrement de conduites fines [mm] (largeur max. 200 mm)	≥10
Classe de matériau (DIN 4102–1)	A1

Description du produit

Le PAVAPLANUM se compose d'argile expansée. Grâce à son poids élevé, le PAVAPLANUM améliore l'isolation phonique et le comportement aux vibrations des planchers. Il est extrêmement résistant à la compression et facile à mettre en œuvre. Le PAVAPLANUM s'utilise sur tous les supports, qu'il s'agisse de planchers massifs ou en poutres de bois.

Les couches d'égalisation à base de PAVAPLANUM forment un support idéal et résistant à la compression pour différentes constructions de planchers. Le PAVAPLANUM peut également être mêlé à du ciment pour former une matière de remplissage liée (voir les consignes de mise en œuvre).

Composition

Voir Fiche de Données de Sécurité sur le site www.pavatex.com

Stockage

A stocker au sec et à l'abri des dommages. Mise en œuvre uniquement à l'état sec.

CE

Les valeurs PAVATEX sont testées

Les plages de charge utile ont été testées pour les constructions de planchers.
Les différentes structures ainsi que les données relatives aux charges ponctuelles et réparties sont reprises dans la documentation technique spécifique aux différents pays.

Edition 01/2014
Sous réserve de modifications techniques